Moravia 500

Описание продукта
Moravia 500 - высокоэффективное противообрастающее покрытие на основе модифицированной винил канифольной смолы, содержащая большое количество оксида меди и вспомогательных биоцидов. Имеет сертификацию Регистра Ллойда.

Область применения
Может быть использовано в составе противообрастающих систем стальных и деревянных судов.

Физические характеристики

Физ.состояние	**:** Жидкий материал
Цвет	**:** Красный
Сухой остаток (%)	**:** 51 ±2
Удельный вес	**:** 1,65 ±0,05 кг/л
Глянец	**:** Матовый
Пластичность	**:** Хорошая

Нанесение

Соотношение компонентов (объем): Один компонент
Методы нанесения: Безвоздушное распыление, пневмо распыление, кисть или валик.
Условия при выполнении работ: Температура поверхности должна быть минимум на 3ºC выше температуры точки росы. Требуется хорошая вентиляция.
Разбавитель/очиститель: Разбавитель Moravia 019

Рекомендуемые параметры для безвоздушного распыления

Давление на выходе из сопла	**:** 15 МПа (150 кПа/см² 2100 фунтов на кв. дюйм)
Размер сопла	: 0.38–0.53 mm (0.015-0.021")
Угол распыления	**:** 40-80°
Фильтр	**:** Убедитесь, что фильтры чистые

	Сухая мкм	Мокрая мкм	Теоретическая укрывистость (м²/л)
Стандартная толщина пленки	100	196	5,10
Максимальная толщина пленки	150	294	3,40

Подготовка поверхности

Все поверхности должны быть чистыми и сухими. Поверхность должна быть оценена в соответствии со стандартом ISO 8504. Если на поверхности нет старого противообрастающего покрытия, после очистки поверхности требуется нанести соответствующие спецификации грунтовочный и промежуточный слои.

Если старое противообрастающее покрытие на поверхности несовместимо или неизвестно, поверхность необходимо прошкурить. Затем следует нанести слой покрытия Silver Anticorrive Primer. Если старое противообрастающее покрытие на поверхности совместимо, поверхность необходимо обмыть чистой водой низкого давления и высушить.
За дополнительной информацией, пожалуйста, обратитесь в компанию Moravia.

Время высыхания:

Температура поверхности	Высыхание до исчезновения отлипа:	Полное высыхание	Время перекрытия	
			Мин.	Макс.
10°C	2ч	5ч	8ч	-
23°C	1ч	3ч	6ч	-
30°C	30мин	2ч	4ч	-

Приведенные данные следует рассматривать только как ориентировочные. Фактическое время/время высыхания перед перекрытием может быть меньше или больше, в зависимости от толщины слоя, вентиляции, влажности, системы покрытия, метода подготовки поверхности, механической прочности и т. д. Система покрытия должна быть указана в окрасочной спецификации, где обозначаются все требуемые параметры, а также особые условия.

Хранение
Продукт должен храниться в соответствии с правилами, установленными национальным законодательством. Условия хранения: хранить в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников тепла и света. Контейнеры с краской должны быть плотно закрыты.

Упаковка: 25 кг, 1 кг, 2,5 л.

Здоровье и безопасность

Пожалуйста, соблюдайте указания, указанные на упаковке. Используйте в хорошо проветриваемых условиях. Не вдыхайте пары вещества. Избегайте контакта с кожей. Попавшее на кожу вещество следует немедленно удалить с помощью подходящего моющего средства, мыла и воды. Глаза следует хорошо промыть водой и немедленно обратиться за медицинской помощью.

Для получения подробной информации об опасности для здоровья и безопасности, а также мерах предосторожности при использовании этого продукта, обращайтесь к Паспорту безопасности данного материала.

Заявление об отказе от ответственности: Информация в данном техническом паспорте предоставлена в соответствии с нашими знаниями, основанными на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Однако, поскольку продукт часто используется в условиях, не зависящих от нашей компании, мы не можем гарантировать ничего, кроме качества самого продукта. Мы оставляем за собой право изменять указанные данные без предварительного уведомления.